

ปูนฉาบรอยต่ออีปซี

อีซี คิวค ตราช้าง



สูตรพิเศษ ฉาบทับได้ไวขึ้น



ฉาบเนียน เติมร่อง ชัดง่าย เบาลแรง

ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม

อีซี คิวคิ ตราช้าง



ฉาบเนียน เต็มร่อง ชัดง่าย เบาลง

สูตรใหม่พิเศษ เก็บงานไว สามารถฉาบกับได้ไวขึ้นโดยไม่ต้องรอนาน สำหรับงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ฉาบรอยต่อหัวตะปู ฉาบเก็บงานครั้งสุดท้าย และฉาบตกแต่งผิวหน้ายิปซัม ใช้เฉพาะงานภายใน

- ฉาบกับได้ไว ไม่ต้องรอนาน งานเสร็จทันใจ
- เนื้อปูนละเอียด พสมง่าย
- ฉาบเนียน เบาลงในการฉาบ
- ฉาบได้พื้นที่ เต็มร่องดี ชัดง่าย
- แร่งยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่แตกร้าว

ข้อควรระวัง

1. ใช้น้ำ เครื่องมือและภาชนะที่สะอาดในการผสมเท่านั้น
2. ไม่ควรรอนานเกินไป เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัวเร็ว
3. ไม่ควรผสมร่วมกับส่วนผสมที่เหลือ เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
4. บริเวณที่ฉาบควรแห้ง สะอาดและปราศจากฝุ่น
5. ควรล้างภาชนะให้สะอาด ก่อนการผสมครั้งต่อไป

การใช้งาน

ระยะเวลาใช้งานหลังพสม	75 นาที
สัดส่วนการพสม	ปูนฉาบ 2 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
พื้นที่การใช้งาน	มากกว่า 70 ม. ² / 25 กก. หรือ 350 กรัม/ม. ²
ขนาดบรรจุ	25 กก./ถุง
ระยะเวลาเก็บรักษา	6 เดือน

อัตราส่วนพสม

ปูน 2 ส่วน : น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก

วิธีการพสม

1. โรยปูนลงในน้ำ ตามอัตราส่วน 2:1 โดยกะปริมาณพอเหมาะกับการฉาบในเวลาประมาณ 75 นาที
2. ทิ้งไว้ 2 นาที
3. เมื่อปูนเริ่มน้ำแล้วควรมีให้เข้ากันจนได้ส่วนพสมเหมาะกับการใช้งาน

การใช้งาน

ควรใช้ให้หมดหลังพสมน้ำ ภายใน 75 นาที (Working Time)

วิธีการฉาบรอยต่อแผ่นขอบลาด

ฉาบปูน "อีซี คิวคิ" รอยฉาบกว้าง 6 นิ้ว ปิดทับด้วยผ้าเทปและรีดให้เรียบ

ฉาบปูน "อีซี คิวคิ" ทับผ้าเทปให้เรียบ เสมอผิวหน้าของแผ่นและปล่อยให้แห้งและแข็งตัว

ฉาบปูน "อีซี คิวคิ" รอยฉาบกว้าง 11 นิ้ว ฉาบให้เรียบเสมอกัน ปล่อยให้แห้งและแข็งตัวแล้วใช้กระดาษทรายขัดแต่ง

การเก็บรักษา

ปิดถุงให้สนิท เก็บในที่แห้ง ควรให้ถุงอยู่สูงกว่าระดับพื้น ห้ามโดนน้ำหรือระอุของฝน

ผลิตภัณฑ์ปูนยิปซัมคุณภาพ ตราช้าง

กลุ่ม ปูนฉาบรอยต่อ

อีซี พลาส 120
สูตรสำหรับงานฉาบรอยต่อ ที่ให้ความประณีตและเรียบเนียนในการตกแต่ง

ประเภทสินค้า : MS

กลุ่ม ปูนฉาบตกแต่งภายใน

อีซี โค้ค
(5-50 มม.)
ใช้แทนการฉาบปูนซีเมนต์ ไม่ต้องฉาบบางกับเรียบเนียน ยึดเกาะแน่น

ประเภทสินค้า : TM

กลุ่ม ปูนกาวยิปซัม

อีซี บอนด์
เนื้อปูนประสิทธิภาพยึดเกาะสูง แข็งแรงทนทาน สำหรับงานติดตั้งแผ่นยิปซัมเข้ากับผนังก่ออิฐผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต

ประเภทสินค้า : TM

ยิปซัม ตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารกนิษฐ์ ชั้น 5 ถนนรังสิต-นครนายก
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2
www.siamgypsum.com
f GypsumTraChangTH

SGS SYSTEM CERTIFICATION
SGS SYSTEM CERTIFICATION

SCG Contact Center
02 586 2222

089-988-5005
สายด่วนช่างยิปซัม

D009
09/58